Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 284.70, натуральный, 25 кг., мешок

Производитель:	**Jowat**
Тип:	**Клей-расплав для кромочных пластиков**
Цвет:	**бежевый**
Скорость наклеивания:	**высокая**
Наполненность клея:	**наполненный**
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	**180 - 200**
Рабочая температура °C:	**190 - 210**
Количество в упаковке:	**1 шт**

Код: 100595 Артикул: 284.70

Склад

Ваша цена: Розница

10 940.00 руб./шт

Дополнительные изображения:

Описание

Йоватерм 284.70

Область применения: для приклеивания кромочного материала из
- HPL
- CPL
- полиэфира
- пропитанной смолой бумаги
- шпона

Преимущества:
- Длинное открытое время
- Большая удельная теплоемкость
- Хорошая адгезия
- Стабильность к окислению и изменению цвета в расплаве
- Очень хорошие машинотехнические свойства, не тянет нитей
- Может применяться на автоматическом оборудовании, наносится вальцами.

Техническое описание:
- Основа: на основе ЭВА-сополимеров

• Рабочая температура [°C]: 190 – 210
• Скорость подачи [м/мин.]: 20 – 60
• Плотность при 20 °C [г/см3]: пр. 1,52 ± 0,03 (Пикнометр, 100 мл)
• Область размягчения [°C]: пр. 90 ± 5 (нагревательный прибор Кофлера)
• Открытое время при 190 °C [сек]: пр. 8 ± 1 (по методу фирмы ЙОВАТ)
• Вязкость при 200 °C [мПас]: 75.000 ± 10.000 (Брукфильд, термосель, шпиндель 29,5 об/мин)
• Цвет: бежевый
• Температура хранения: +5°C – +25°C, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
• Фасовка: мешок 25 кг.

Рекомендации по безопасности:
• При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
• Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
• Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке
• Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания.
Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания.
Склеиваемые материалы должны быть очищены от пыли, обезжирены и быть сухими.
А также точно подогнаны друг другу. Влажность древесины должна быть 8 – 10%.
Минимальная температура материалов и в помещении должна быть не ниже 18 °C. Избегать сквозняков.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.