

Контактный клей KLEIBERIT 152.5 красный, 0,5 кг



Модификации:	Kleiberit 152.x
Параметры модификаций:	Цвет, Фасовка, кг
Фасовка, кг:	0.5
Производитель:	KLEIBERIT
Тип:	Контактный клей для пластиков, Клей для постформинга
Цвет:	красный
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	-
Количество в упаковке:	1 шт

Код:
128079

Новинка

Ваша цена: Розница

1 090.00 руб./шт

Описание

Контактный клей KLEIBERIT 152.5 без содержания толуола

Область применения - склеивание:

- древесины и древесных материалов между собой
- пеноматериалов (кроме пенополистирола) между собой или с тканью, древесиной и другими материалами, устойчивыми к воздействию растворителей
- бумаги и картонных материалов
- покрытий для пола (PVC, линолеума, ковровых покрытий) при закреплении двойных полов на несущие плиты из древесных материалов, бетона, гипса, металла
- метод «постформинга» с использованием контактных клеев

Преимущества

- многостороннее применение
- высокая начальная прочность
- без толуола

Свойства клеевого соединения

- Возможность обработки сразу после склеивания
- Окончательная прочность примерно после 8 дней, при добавлении отвердителя – после 3 дней
- Температуростойкость ок. -20° C до температуры выше +80° C в зависимости от объекта
- Хорошая устойчивость против старения, нет охрупчивания пленки

Свойства клея

- Не содержит ароматических соединений
- Основа - полихлоропрен
- Растворитель - смесь
- Плотность - около 0,84 г/см³
- Цвет - красный
- Вязкость (20° C) Brookfield, Sp. 2/20 Upm - 700 ± 100 mPa·s
- Консистенция - низковязкая
- Время открытой выдержки - около 5 минут
- Расход: 100-150 г/м² на каждую сторону склеиваемой поверхности

Очиститель + разбавитель - KLEIBERIT C 820.0 без толуола

Отвердитель - KLEIBERIT H 801.0. Количество добавления 5%. Жизнеспособность с отвердителем около 5 часов.

Способы нанесения

- С помощью пистолета для распыления
- Посредством специального заливочного оборудования

Нанесение

Склеиваемые материалы должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Все материалы перед переработкой должны быть акклиматизированы. Оптимальная температура переработки +18 - 20° С. Клей нельзя перерабатывать при температуре ниже +15° С. Оптимальная влажность древесины 8-12%.

Перед применением клей следует хорошо перемешать. Разводить клей следует только КЛЕЙБЕРИТ очистителем + разбавителем без толуола С 820.0.

За счет добавления 5% КЛЕЙБЕРИТ отвердителя H 801.0 повышается температуростойкость, влагостойкость, прочность сцепления с различными материалами, а также устойчивость против воздействия химикалий.

Клей равномерно нанести на обе склеиваемые поверхности. Нанесенный клей должен обдуваться воздухом в течение 3-5 минут, при добавлении отвердителя – 2-4 минут. Время обдува зависит от количества нанесенного клея, температуры и скорости обдува. К моменту склеивания клей не должен давать тянущихся нитей, только отлип.

Распыление:

- Диаметр сопла 1,3-1,7 мм
- Давление 3-4 бар

Количество нанесенного клея считается достаточным, если после выветривания образуется сплошная клеевая пленка. Склеиваемые детали ровно сложить, последующая корректировка невозможна. Материалы спрессовываются под большим давлением, для эластичных материалов - минимум 0,3 Н мм2, для более прочных материалов - минимум 0,5 Н/мм2. Для прессования достаточно несколько секунд. **Чем сильнее давление, тем выше прочность склеивания!**

Очистка

Рабочие аппараты можно очищать КЛЕЙБЕРИТ Очистителем + Разбавителем С 820.0

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ Контактный клей С 152.5 - жестяная канистра 4,5 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ Очиститель+Разбавитель С 820.0 без толуола - жестяная канистра 4,5 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ Отвердитель H 801.0 - коробка с 12 жестяными бутылками по 0,940 кг нетто

Хранение

Клей не должен храниться при температуре ниже -5°С. В случае хранения ниже -5°С клей может загустеть. Его необходимо тогда довести с помощью не прямой подачи тепла до температуры переработки от +18°С до +20°С.

KLEIBERIT контактный клей 152.5 без толуола хранится в оригинально закрытой упаковке при температуре хранения от +18°С до +23°С около 12 месяцев.

Техническое описание

Сопутствующие товары

Код	Название	Цена за единицу
101164	 Растворитель WAKOL Loser 31, 9 кг	11 230.00 руб.

101450		Очиститель-разбавитель KLEIBERIT 820.0, 4,5 кг.	7 277.68 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.

Аналоги

Код		Название	Цена за единицу
108742		Контактный клей KLEIBERIT 152.5 красный, 24 кг	21 610.00 руб.
101465		Контактный клей KLEIBERIT 152.5 красный, 4,5 кг	5 950.00 руб.
121965		Контактный клей WAKOL Intercol L 1421 красн., 22 кг	26 020.00 руб.
101413		Контактный клей WAKOL Intercol L 1421 красн., 22 кг (УЦЕНКА - срок годности июнь))	17 990.00 руб.
121972		Контактный клей WAKOL Intercol L 1421 красн., 9 кг	11 690.00 руб.
127590		Контактный клей WAKOL Intercol L 1421 красн., 9 кг (УЦЕНКА - срок годности)	7 990.00 руб.
102466		Контактный клей Йоватерм 445.74 красн., 15 кг	11 950.00 руб.