Контактный клей KLEIBERIT 152.5 красный, 4,5 кг

Модификации:	**Kleiberit 152.x**
Параметры модификаций:	**Цвет, Фасовка, кг**
Фасовка, кг:	**4.5**
Производитель:	**KLEIBERIT**
Тип:	**Контактный клей для пластиков, Клей для постформинга**
Цвет:	**красный**
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	**-**
Количество в упаковке:	**1 шт**

Код: 101465
Артикул: 152.5 0503

Склад

Ваша цена:

0.00 руб./шт

Описание

Контактный клей KLEIBERIT 152.5 без содержания толуола

Область применения - склеивание:
• древесины и древесных материалов между собой
• пеноматериалов (кроме пенополистирола) между собой или с тканью, древесиной и другими материалами, устойчивыми к воздействию растворителей
• бумаги и картонных материалов
• покрытий для пола (PVC, линолеума, ковровых покрытий) при закреплении двойных полов на несущие плиты из древесных материалов, бетона, гипса, металла
• метод «постформинга» с использованием контактных клеев

Преимущества
• многостороннее применение
• высокая начальная прочность
• без толуола

Свойства клеевого соединения
• Возможность обработки сразу после склеивания
• Окончательная прочность примерно после 8 дней, при добавлении отвердителя – после 3 дней
• Температуростойкость ок. -20° C до температуры выше +80° C в зависимости от объекта
• Хорошая устойчивость против старения, нет охрупчивания пленки

Свойства клея
• Не содержит ароматических соединений
• Основа - полихлоропрен
• Растворитель - смесь
• Плотность - около 0,84 г/см3
• Цвет - красный
• Вязкость (20° C) Brookfield, Sp. 2/20 Upm - 700 ± 100 mPa·s
• Консистенция - низковязкая
• Время открытой выдержки - около 5 минут
• Расход: 100-150 г/м2 на каждую сторону склеиваемой поверхности

Очиститель + разбавитель - KLEIBERIT C 820.0 без толуола

Отвердитель - KLEIBERIT H 801.0. Количество добавления 5%. Жизнеспособность с отвердителем около 5 часов.

Способы нанесения
• С помощью пистолета для распыления
• Посредством специального заливочного оборудования

Нанесение
Склеиваемые материалы должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Все материалы перед переработкой должны быть акклиматизированы. Оптимальная температура переработки +18 - 20° С. Клей нельзя перерабатывать при температуре ниже +15° С. Оптимальная влажность древесины 8-12%.

Перед применением клей следует хорошо перемешать. Разводить клей следует только КЛЕЙБЕРИТ очистителем + разбавителем без толуола С 820.0.

За счет добавления 5% КЛЕЙБЕРИТ отвердителя Н 801.0 повышается температуростойкость, влагостойкость, прочность сцепления с различными материалами, а также устойчивость против воздействия химикалий.

Клей равномерно нанести на обе склеиваемые поверхности. Нанесенный клей должен обдуваться воздухом в течение 3-5 минут, при добавлении отвердителя – 2-4 минут. Время обдува зависит от количества нанесенного клея, температуры и скорости обдува. К моменту склеивания клей не должен давать тянущихся нитей, только отлип.

Распыление:
• Диаметр сопла 1,3-1,7 мм
• Давление 3-4 бар
Количество нанесенного клея считается достаточным, если после выветривания образуется сплошная клеевая пленка. Склеиваемые детали ровно сложить, последующая корректировка невозможна. Материалы спрессовываются под большим давлением, для эластичных материалов - минимум 0,3 Н мм2, для более прочных материалов - минимум 0,5 Н/мм2. Для прессования достаточно несколько секунд. **Чем сильнее давление, тем выше прочность склеивания!**

Очистка
Рабочие аппараты можно очищать КЛЕЙБЕРИТ Очистителем + Разбавителем С 820.0

Упаковка
КЛЕЙБЕРИТ Контактный клей С 152.5 - жестяная канистра 4,5 кг нетто
КЛЕЙБЕРИТ Очиститель+Разбавитель С 820.0 без толуола - жестяная канистра 4,5 кг нетто
КЛЕЙБЕРИТ Отвердитель Н 801.0 - коробка с 12 жестяными бутылками по 0,940 кг нетто

Хранение
Клей не должен храниться при температуре ниже -5°С. В случае хранения ниже -5°С клей может загустеть. Его необходимо тогда довести с помощью непрямой подачи тепла до температуры переработки от +18°С до +20°С.
KLEIBERIT контактный клей 152.5 без толуола хранится в оригинально закрытой упаковке при температуре хранения от +18°С до +23°С около 12 месяцев.

Техническое описание

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
101450		Очиститель-разбавитель KLEIBERIT 820.0, 4,5 кг.	7 198.94 руб.

115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
101164		Растворитель WAKOL Loser 31, 9 кг	11 206.72 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.

Аналоги

Код		Название	Цена за единицу
128079		Контактный клей KLEIBERIT 152.5 красный, 0,5 кг	1 090.00 руб.
108742		Контактный клей KLEIBERIT 152.5 красный, 24 кг	21 610.00 руб.
121965		Контактный клей WAKOL Intercoll L 1421 красн., 22 кг	25 770.00 руб.
101413		Контактный клей WAKOL Intercoll L 1421 красн., 22 кг (УЦЕНКА - срок годности июнь))	18 990.00 руб.
121972		Контактный клей WAKOL Intercoll L 1421 красн., 9 кг	11 580.00 руб.
127590		Контактный клей WAKOL Intercoll L 1421 красн., 9 кг (УЦЕНКА - срок годности)	8 990.00 руб.
102466		Контактный клей Йоватерм 445.74 красн., 15 кг	11 950.00 руб.