Клей-расплав для кромочных пластиков, UNIMELT 517, бежевый, 25 кг., мешок

Модификации:	**Клей UNIMELT 517**
Параметры модификаций:	**Фасовка, кг**
Мин. скорость подачи, м/с:	**10**
Термостойкость, °C:	**85**
Макс. скорость подачи, м/с:	**20**
Упаковка:	**мешок**
Фасовка, кг:	**25**
Производитель:	**ADALAR**
Тип:	**Клей-расплав для кромочных пластиков**
Цвет:	**бежевый**
Скорость наклеивания:	**высокая**
Наполненность клея:	**наполненный**
Рабочая t в плавильном баке, °C:	**180 - 210**
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	**180 - 210**
Страна:	**Турция**
Количество в упаковке:	**1 шт**

Код:
104902

Склад

Ваша цена:

0.00 руб./шт

Дополнительные изображения:

Описание

Описание

UNIMELT 517 – термопластичный клей-расплав на основе EVA.

Область применения
Клей, используемый для приклеивания кромки из ПВХ и меламина на кромкооблицовочных станках.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Форма поставки	Гранулы бежевого цвета
Мин. скорость подачи, м/с	10
Макс. скорость подачи, м/с	20
Наполненность	Наполненный
Плотность, гр/см^3	1,47 ± 0,04
Вязкость (Брукфилд)	95 500 ±30 500 об.мин. (шпиндель 190ºС 29 50 об./мин)
Точка размягчения	98 ± 2 °С
Рекомендуемая влажность материалов	8-10%
Термостойкость	~ 90 °С
Рекомендуемая влажность окр. среды	65-75%
Рекомендуемая темп. окр. среды	> +15 °С
Температура в клеевом баке	180-210 °С
Температура на клеевом ролике	180-210 °С

Рекомендации по использованию

В процессе нанесения температура окружающей среды должна быть выше +15 °С. Рекомендованная температура +18 °С. Клей должен быть нанесен на одну поверхность приклеиваемого материала. Влажность воздуха должна составлять 65- 75%, а влажность материала 8-10%.

Упаковка

Бумажный мешок весом 25 кг.

Приклеивание

- Поверхности должны быть очищены от грязи, масла, пыли и ржавчины.
- Следует контролировать температуру в клеевом баке. Рекомендуется проверять температуру клея с помощью термометров или пирометров через определенные промежутки времени, особенно при изменении погоды и смены времени года.
- Температура склеиваемых поверхностей должна быть выше 15 °С. В случае низкой температуры поверхности, во время нанесения клей может остывать быстрее чем требуется, что может привести к плохим результатам при склеивании.
- Клеевой бак следует регулярно чистить. Количество клея, наносимого на поверхность, может варьироваться в зависимости от типа склеиваемых материалов.
- В случае перерыва в работе, рекомендуется снизить температуру в клеевом баке до уровня 100-110 °С. Это позволит избежать пригорания клея и поможет продолжить работу с высокой эффективностью.

Срок годности

Срок годности составляет 24 месяца при температуре 18-20°С.

Аналоги

Код		Название	Цена за единицу
113412		Клей-расплав для кромочных пластиков, Техномелт 611 KS (Дорус 611 Q) , натур., 25 кг	11 693.24 руб.