Акриловый монтажный клей Akfix 310 (картридж), 310 мл, белый

Количество в упаковке: **24 шт**

Код: 122257
Артикул: Akfix 310

Склад

Ваша цена: Розница

390.00 руб./шт

Описание

Akfix 310

Описание:
Akfix 310 - готовый к применению клей на водной основе и без содержания растворителей, обладающий высокой прочностью склеивания, используемый для склеивания многочисленных строительных материалов и для работ в быту.

Области применения:
• Склеивание таких материалов, как: дерево, неполированные камни, бетон, штукатурка, плитка, панели, синтетические строительные материалы и т.п;
• Монтаж деревянных строительных элементов, деревянных и гипсовых панелей, гипсовых украшений;
• Монтаж декоративной деревянной отделки;
• Ремонт трещин в стенах и штукатурке;
• Подходит для материалов: МДФ, ДСП, пенополистирол, бетон, кирпичная кладка, керамика, камень, гипсокартон и т.п.

Свойства и преимущества:
• На основе акриловой дисперсии;
• Хорошая сцепляемость с шероховатыми поверхностями;
• Для внутреннего и наружного применения ;
• Влагостойкий;
• Окрашиваемый;
• Слабый запах;
• Не содержит растворителей.

Применение
Поверхности должны быть сухими, чистыми, без пыли и жира. Одна из поверхностей должна быть пористой для достижения максимальной прочности и ускорения отверждения. Температура применения от +5 °C до +35 °C. Нанесите клей на края и углы соединяемых материалов. Прижмите материалы и зафиксируйтеих в этом положении. Положение материалов может быть откорректировано непосредственно сразу после соединения. Может потребоваться фиксация для удержания в нужном положении. Клей должен быть защищен от влаги или дождя до тех пор, пока полностью не отвердеет. Излишки свежего клея можно очистить водой. Затвердевший клей удаляется механически.

Хранение и срок годности:
15 месяцев при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом и прохладном месте.

Безопасность и педупреждения:

- Не подходит для мест, подверженных постоянному воздействию воды;
- Процесс отверждения может замедляться, если обе поверхности являются пористыми;
- Давление, приложенное в начале, имеет решающее значение для окончательной прочности сцепления;
- Застывшие жидкие гвозди могут быть окрашены дисперсионной краской.
- Избегать попадания в глаза.
- Храните в недоступном для детей месте.

Физико-технические характеристики:

Основа	Акриловая дисперсия
Внешний вид	Белая паста
Плотность	1,40 ± 0,03 г/см3 (ASTM D 1875)
Время до потери клейкости	30-40 минут (ASTM C 679)
Скорость отверждения	1-2 мм/сутки (25°C и 50% R.H)
Термостойкость	от -10°C до +80°C
Температура применения	от +5°C до +40°C
Максимальная прочность на сдвиг	Через 6 часов - > 40 кГс/см2 Через 24 часа - > 70 кГс/см2