# Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 288.70, бежевый, 25 кг., мешок

Количество в упаковке: **1 шт**

Код: 104867 Артикул: 288.70

**Склад**

Ваша цена: Розница

11 150.00 руб./шт

Дополнительные изображения:

## Описание

| | |
|---|---|
| Основа | EVA |
| Внешний вид | гранулы |
| Рабочая температура | 180 - 200 °C |
| Скорость подачи | 12 - 60 м/мин |
| Цвет | бежевый |
| Область размягчения | 95 ± 5 °C |
| Открытое время при 160 °C | 12 ± 3 сек |
| Вязкость при 200 °C | 53 500 ± 12 650 мПас |
| Плотность при 20 °C | 1,46 ± 0,05 г/см$^3$ |

**Общие требования к склеиванию:**
Свойства материалов (например, поверхностное натяжение, содержание требования к пластификатора,....) и условия склеивания (например температура склеиванию: окружающей, среды, влажность.....) будут влиять на процессы соединения и склеивания. Поэтому всегда необходимы испытания у клиента в условиях производства для того, чтобы определить стабильные параметры процесса и убедиться, что продукт подходит для этого применения. Для достижения лучших результатов, склеиваемые материалы, должны быть очищены от пыли, масла, жира и быть сухими. В идеале, минимальная температура должна быть не ниже 18°C. Избегать сквозняков. Наш технологический отдел и наши специалисты предоставят техническую информацию, чтобы помочь вам в выборе клея соответствующего вашим требованиям. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией в разделе “Замечания”. В качестве рекомендаций по организации высококачественных процессов склеивания, пожалуйста, обратитесь к DIN 2304

**Очистка:**

Предварительная очистка в горячем состоянии путем соскабливания шпателем, который не повреждает оборудование. Остатки удаляют в Охлажденном виде при помощи очистителя Иоват® 402.40.

**Инструкция по безопасности:**
Как и все горячие жидкости, этот продукт в расплавленном безопасности: состоянии может вызвать сильные ожоги. Пожалуйста, примите соответствующие меры предосторожности, чтобы предотвратить контакт горячего клея с кожей (например, надев соответствующие защитные перчатки). Если это все-таки произойдет, немедленно охладите пораженный участок водой. Не пытайтесь удалить клей с кожи. Обратитесь за медицинской помощью. Клеи расплавы с маркировкой "Без опасности" могут выделять пары при применении. Рекомендуется не превышать указанную рабочую температуру, чтобы образование паров было как можно ниже. Рекомендуется вытяжка и вентиляция, особенно если используется открытая система нанесения.

**Хранение и срок годности:**
Продукт должен храниться в закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте. Срок годности 24 месяца. По истечении срока годности очень важно, чтобы вы еще раз убедились в том, что продукт подходит для вашего применения.

**Упаковка:**
Мешок 25 кг.

## Сопутствующие товары

| Код | | Название | Цена за единицу |
|---|---|---|---|
| 115689 | | Скотч 48 x 66 x 45 мкр | 91.35 руб. |
| 115688 | | Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр | 646.80 руб. |
| 120086 | | Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр. | 25.20 руб. |